

# ELITE® TRAVERTINO

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE TRAVERTINO - это продукт на основе гашёной извести, мраморной крошки, гидравлических вяжущих веществ, неорганических пигментов и особых добавок, которые обогащают его следующими характеристиками: ХОРОШАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ, ХОРОШУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИМ АГРЕССИВНЫМ СРЕДСТВАМ, УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ЛУЧАМ, ПРИЯТНЫЙ ХРОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ АНТИЧНОГО МРАМОРА.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELITE TRAVERTINO идеален для декорирования строений художественного образца, как античных, так и современных.

Продукт позволяет воспроизводить эстетический эффект натурального камня, подчеркнув классические вены.

ELITE TRAVERTINO может быть нанесен в штукатурках на основе гидравлических вяжущих веществ и на минеральных покрытиях, при условии, что они высушены и хорошо закреплены на поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1,72-1,74 кг/л.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:** От 1,5 до 2 кг / кв.м.

**ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:** Полуглянцевый, характерный вид травертино.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ЗЕРНА:** мелкозернистый Grana Fine (код. 126А) – среднезернистый Grana Media (код. 126В).

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прежнее синтетическое покрытие должно быть удалено полностью для того, чтобы подвергать поверхность.

В случае старых или повреждённых поверхностей удалить все несовместимые части и восстановить соответствующим раствором. В любом случае до нанесения необходимо использовать PRIMER UNIFORMANTE A.S., разбавленным надлежащим образом. Для того, чтобы равномерно поглощения и удалить возможные несовместимые части как стики и затирки, необходимо нанести один слой FONDO PER DAMASCATO (на внутренних поверхностях) или один слой GrundHEX (на наружных поверхностях).

**НАНЕСЕНИЕ:** Развести порошок водой до образования однородной массы. Нанести первый слой с помощью кельмы из нержавеющей стали, надавливая и убирая подтеки и швы. После абсолютного высыхания (8-10 часов), нанести второй слой и до полного высыхания

создать шероховатую поверхность крупно- или среднезернистым роликом или тампоном millerighe, и после того "рисовать" гладкие части Травертина кельмой из нержавеющей стали. По прошествии примерно 10 минут загладить поверхность стальным шпатель в горизонтальном направлении для того, чтобы получить гладкую поверхность с типичными венами, которые имитируют эффект травертина. На протяжении двух последующих дней рекомендуется увлажнять поверхность водой. При необходимости нанесения цвета, на TRAVERTINO наносится один слой Velatura Silossanica кубочным шпателем.

**РАЗВЕДЕНИЕ:** Развести 18 Кг ELITE TRAVERTINO с около 7 литрами воды.

**СУШКА ПРИ 20°C И 65% U.R. :** На ощупь после 60-90 минут, в глубине просыхает через 24 часа при температуре 20 °C .

**ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:** Около 8-10 часов.

**УСЛОВИЯ:** Наносить при температурах не ниже 10°C и не выше 25°C., при отсутствии дождей. Избегать применения при попадании прямых солнечных лучей.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** При использовании для внешних работ, наносить силиконовую водоотталкивающую базу (Idrorepellente Silossanico) за 7 дней.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** Водой сразу после использования.

**ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:** 1 x 18 кг.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:** Кремовый. По запросу доступен еще белый травертин. Продукт можно колеровать с использованием порошковых пигментов SIOF.

**ХРАНЕНИЕ:** Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

