

CHIC Heritage

FINITURA TEXTURIZZATA AD EFFETTO SABBIAIO
PER INTERNI ED ESTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

CHIC *Heritage* è una finitura decorativa formulata a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: buona traspirabilità, elevata idrorepellenza, ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, basso assorbimento d'acqua, stabilità agli alcali, ottimo ancoraggio al supporto, facilità di applicazione, buona resistenza al lavaggio con i più comuni detersivi, ottimo potere riempitivo in grado di uniformare eventuali imperfezioni presenti sul supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

CHIC *Heritage* è idoneo per decorare pareti interne ed esterne in muratura, gesso e cartongesso, supporti cementizi, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale purchè asciutti e compatti.

CHIC *Heritage* è una finitura decorativa i cui effetti si ottengono grazie alla combinazione di alcuni perlescenti con la differente rifrazione della luce. La versatilità di questo prodotto ne consente l'utilizzo sia in ambienti classici che moderni. Nella decorazione di ambienti poco aerati o pareti esposte a nord e soggette a formazione di muffe o alghe, è possibile aggiungere al prodotto CHIC *Heritage* l'additivo K.O. KAPPAO antimuffa (per superfici interne) oppure l'additivo antialga ed antimuschio D1000 (per superfici esterne).

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,18 - 1,23 kg/l.

VISCOSITÀ: 8000 - 10000 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO: 5 - 6 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO: 41% ± 1%.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto satinato, finitura ruvida al tatto.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). CHIC *Heritage* contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Superfici nuove: accertarsi che il supporto sia ben stagionato (almeno 28 gg), pulire accuratamente eliminando ogni traccia di polvere e/o elementi distaccanti ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE.

Superfici già pitturate: accertarsi che il supporto sia asciutto, asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente, se necessario ripristinare con apposita malta ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE.

Per superfici interne: dopo circa 6-8 ore applicare a pennello o rullo il fondo L'ACRILICO.

Per superfici esterne: dopo circa 6-8 ore applicare a pennello o rullo il fondo ACRILHEX silossanico o ACRYSILHEX.

APPLICAZIONE: CHIC *Heritage* può essere applicato con pennello di pura setola, tampone, guanto, spugna o rullo. L'aspetto estetico finale può essere personalizzato dall'applicatore a seconda del tipo di lavorazione. Un particolare effetto si ottiene applicando il prodotto con pennello in una o due mani, incrociando le pennellate.

DILUIZIONE: prodotto pronto all'uso. All'occorrenza, diluire con max 5% in volume di acqua potabile.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore. Per la completa essiccazione del prodotto al fine del raggiungimento della resistenza al lavaggio, attendere almeno 15 gg.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: circa 6-8 ore a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI: il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato. L'applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati, possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 1,25 l - 2 x 2,5 l - 2 x 5 l - 15 l.

BASI DISPONIBILI: Silver, Gold.

Le basi vanno colorate utilizzando il Sistema Tintometrico S2K.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

